



آستري روغني الوان پروانه

موارد مصرف :

این محصول بر روی سطوح آماده سازی شده فلزی، چوبی و سیمانی و کلیه موادی که در ساختمانها مصرف می شوند کاربرد دارد.

پارس سیمین - آستری های روغنی الوان (پروانه)

140	130	110	100	كد
آبي سير	آبي متوسط	آبي روشن	سرمه اي	فام
301	220	210	200	كد
قرمز	پسته اي سير	پسته اي روشن	پرتقالي	فام

پارس سيمين - آستري هاي روغني الوان (پروانه)

405	400	330	305	کد
نارنجي روشن	نارنجي	آبالويي	قرمز روشن	فام
530	520	510	501	کد
قهوه اي	کرم سير	کرم روشن	گلماشي	فام

پارس سيمپن - آستري هاي روغني الوان (پروانه)

620	605	600	541	کد
سبز ارتشني	سبز روشن	سبز	قهوه اي سوخته	فام
721	720	705	700	کد
قهوه اي شکلاتي	طوسي سير	طوسي روشن	مشکي	فام

پارس سيمين - آستري هاي روغني الوان (پروانه)

مشخصات فني :

- براقیت : مات
- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده
- وزن مخصوص : $1.1 - 2.3 \text{ (gr/cm}^3\text{)}$ در دمای 25°C
- ویسکوزیته : 95-100KU در دمای 25°C
- درصد جامد حجمي : 35 – 65 بسته به نوع رنگ
- درصد جامد وزني : 65 – 75 بسته به نوع رنگ
- پارس سیمین - آستری های روغنی الوان (پروانه)

- ضخامت فیلم خشك پیشنهادي : 30-50 میکرون
- پوشش تئوري : $7 - 16 \text{ (m}^2/\text{lit)}$ با ضخامت فیلم خشك 50 میکرون
- زمان خشك شدن سطحي : 1.5 - 2.5 ساعت در دماي 25°C
- زمان خشك شدن عمقي : حداکثر 16 ساعت در دماي 25°C
- تبصره : زمان خشك شدن تابع دماي محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد.

پارس سیمین - آستری های روغنی الوان (پروانه)

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی
- طریقه کاربرد : اسپری معمولی ، برس (قلم مو)
- شرایط کاربرد :
- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%
- دمای محیط : 5-40°C
- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
- پارس سیمین - آستری های روغنی الوان (پروانه)

- آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، زنگ زدگی، چربی و رطوبت باشد
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
- بسته بندی : ربعی ، کوارت ، گالن

پارس سیمین - آستری های روغنی الوان (پروانه)