

جلای آکیدی پروانہ



موارد مصرف :

این محصول بعنوان لایه نهایی بر روی سطوح چوبی نظیر لوازم خانگی کاربرد دارد .

پارس سیمین - جلای آلکیدی (پروانه)

مشخصات فنی :

- براقیت : براق
- نوع رزین : آلکید اصلاح شده
- وزن مخصوص : 25°C - 0.8 - 0.9 (gr/cm^3)
- ویسکوزیته : 25°C 92 - 95 KU
- درصد جامد وزنی : 52 - 53
- درصد جامد حجمی : 45 - 46

پارس سیمین - جلای آلکیدی (پروانه)

- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 30-50 میکرون
- زمان خشک شدن سطحی : حدود 5 ساعت در دمای 25°C
- زمان خشک شدن عمقی : حدود 24 ساعت در دمای 25°C
- تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .
- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : 24 ساعت
- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : محدودیتی وجود ندارد

پارس سیمین - جلای آلکیدی (پروانه)

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی
 - طریقه کاربرد : اسپری ، برس (قلم مو) و غلطک
 - شرایط کاربرد :
 - رطوبت نسبی محیط : حداقل 80%
 - دمای محیط : 5 - 40°C
 - دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
- پارس سیمین - جلای آلکیدی (پروانه)

- آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد .
 - شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
 - تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است .
 - بسته بندی : کوارت ، گالن
- پارس سیمین - جلای آلکیدی (پروانه)