



رنگ روغني براق الوان پارس سيمين

موارد مصرف :

این محصولات بعنوان رنگ تزئینی بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتونی و فلزی در داخل ساختمان کاربرد دارند .

پارس سیمین - رنگ روغنی الوان

205	200	150	145	140	130	110	100	کد
زرد ليموڀي	زرد پرتقالي	آبي نفتي	آبي نيساني	آبي سير	آبي متوسط	آبي روشن	سر مه اي	فام
	405	400	345	340	305	301	230	210
	نارنجي روشن	نارنجي	سفالي	بنفش	قرمز روشن	قرمز	سبز کاهوڀي	پسته اي

600	541	535	530	520	510	503	501	کد
سبز	قهوه اي سوخته	قهوه اي متوسط	قهوه اي روشن	کرم سير	کرم متوسط	کرم روشن	گلماشي	فام
	900	725	720	710	705	703	700	605
	نقره اي	طوسي سير2	طوسي سير1	طوسي متوسط	طوسي روشن 2	طوسي روشن 1	مشکي	سبز روشن

پارس سيمپن - رنگ روغنی الوان

مشخصات فني :

- براقیت : براق
- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده
- وزن مخصوص : $(\text{gr} / \text{cm}^3)$ 0.9 – 1.2 در دمای 25°C
- ویسکوزیته : 92-95KU در دمای 25°C
- درصد جامد وزنی : 50 – 60 بسته به نوع رنگ
- درصد جامد حجمی : 45 – 57 بسته به نوع رنگ

پارس سیمین - رنگ روغنی الوان

- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 30-50 میکرون
- زمان خشک شدن سطحی : حدود 4 ساعت در دمای 25°C
- زمان خشک شدن عمقی : حدود 16 ساعت در دمای 25°C
- تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می- باشد .
- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : 24 ساعت
- حداکثر فاصله زمانی اعمال روکش بعدی : محدودیتی وجود ندارد

پارس سیمین - رنگ روغنی الوان

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی
- طریقه کاربرد : اسپری ، برس (قلم مو) و غلطک
- شرایط کاربرد :
- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%
- دمای محیط : 5-40°C
- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین - رنگ روغنی الوان

- آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، زنگ زدگی، چربی و رطوبت باشد
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
- بسته بندی : ربعی ، کوارت ، گالن ، حلب

پارس سیمین - رنگ روغنی الوان