



رنگ روغنی براق اللوان پروانہ

موارد مصرف :

این محصولات بعنوان رنگ تزئینی بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتونی و فلزی در داخل ساختمان کاربرد دارند .

پارس سیمین - رنگ روغنی الوان (پروانه)

210	200	150	140	130	110	100	کد
پسته ای 1	زرد برقالی	آبی نفتی	آبی سیر	آبی متوسط	آبی روشن	سرمه ای	فام
220	501	400	305	301	230	220	کد
پسته ای 2	گلماشی	نارنجی	قرمز روشن	قرمز	سیز کاهویی	پسته ای 2	فام

600	541	535	530	520	510	کد
سیز	قهوه ای سوخته	قهوه ای متوسط	قهوه ای روشن	کرم سیر	کرم متوسط	فام
900	720	705	703	700	605	کد
نقره ای	طوسی سیر	طوسی روشن 2	طوسی روشن 1	مشکی	سیز روشن	فام

پارس سیمین - رنگ روغنی الوان (پروانه)

مشخصات فنی :

- برآقیت : براق
- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده
- وزن مخصوص : $(\text{gr} / \text{cm}^3)$ ۰.۹ - ۱.۲ در دمای 25°C بسته به نوع رنگ
- ویسکوزیته : ۹۵KU - ۹۲ در دمای 25°C
- درصد جامد وزنی : ۶۰ - ۵۰ بسته به نوع رنگ
- درصد جامد حجمی : ۵۵ - ۴۵ بسته به نوع رنگ

پارس سیمین - رنگ روغنی الوان (پروانه)

- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 30-50 میکرون
- زمان خشک شدن سطحی : حدود 4 ساعت در دمای 25°C
- زمان خشک شدن عمقی : حدود 16 ساعت در دمای 25°C
- تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می -باشد .
- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : 24 ساعت
- حداکثر فاصله زمانی اعمال روکش بعدی : محدودیتی وجود ندارد

پارس سیمین - رنگ روغنی الوان (پروانه)

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی
- طریقه کاربرد : اسپری ، برس (قلم مو) و غلطک
- شرایط کاربرد :
- رطوبت نسبی محیط : حداقل 80%
- دمای محیط : 5 - 40°C
- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین - رنگ روغنی الوان (پروانه)

- آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، زنگ زدگی، چربی و رطوبت باشد .
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
- بسته بندی : رباعی ، نیم کوارت ، کوارت ، گالن ، حلب

پارس سیمین - رنگ روغنی الوان (پروانه)