

ضد زنگ پروانه

کد : 351

فام : اخرايي

موارد مصرف :

این آستری بر روی سطوح آهني نظير در و پنجره هاي ساختمان که قبلاً آماده شده و در شرایط معمولي جوي قرار دارند استفاده مي شود .

مشخصات فنی :

- براقیت : مات
- نوع رزین : رزین آلکیدی
- پیگمان اصلی : اکسید آهن قرمز
- وزن مخصوص : 25°C در دمای $1.5 - 1.55 \text{ (gr/cm}^3\text{)}$
- ویسکوزیته : $105 - 110 \text{ KU}$
- درصد جامد وزنی : $76 - 77$
- درصد جامد حجمی : $55 - 56$

پارس سیمین - ضد زنگ اخراجی (پروانه)

- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 35-50 میکرون
- پوشش تئوری : (m^2/lit) 11-11.2 با ضخامت فیلم خشک 50 میکرون
- زمان خشک شدن سطحی : حداقل 0.5 ساعت در دمای 25°C
- زمان خشک شدن عمقی : حداقل 1.5 ساعت در دمای 25°C
- زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

- طریقه کاربرد : اسپری ، برس (قلم مو)

- شرايط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداقل 80%

- دماي محیط : 5 - 40°C

پارس سیمین - ضد زنگ اخراجی (پروانه)

پارس سیمین - ضد زنگ اخراجی (پروانه)

- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
- آماده سازی سطح : سطح فلزباید عاری از هرگونه گرد و غبار، رطوبت ، چربی وزنگ زدگی باشد.
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
- بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب