



کیلر فوری

موارد مصرف :

این محصول بعنوان لاک رویه بر روی سطوح چوبی سپلر خورده کاربرد دارد.

پارس سیمین - کیلر فوری

مشخصات فنی :

- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 30-50 میکرون
- براقیت : براق
- زمان خشک شدن سطحی : حدود 5 دقیقه در دمای 25°C
- نوع رزین : نیترو سلولز - آلکید رزین
- درصد جامد وزنی : 41 - 43
- تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .
- درصد جامد حجمی : 31 - 33

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر فوری
- طریقه کاربرد : اسپری معمولی ، برس (قلم مو) ، اسپری ایرلس ، غلطک شرایط کاربرد :
- رطوبت نسبی محیط : حداقل 80 %
- دمای محیط : 5 – 40 °C
- پارس سیمین - کیلر فوری

- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
- آماده سازی سطح : سطح باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد .
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید تحت شرایط نگهداری مناسب است.
- بسته بندی : کوارت ، گالن

پارس سیمین - کیلر فوری